Lé

Dalle

iQ Mégalit

U4P3E2/3C2

MODÈLE DE DESCRIPTIF

Le revêtement de sol sélectionné du type **iQ Mégalit** appartient à la famille des sols PVC homogènes pressés à chaud avec inclusions de copeaux de PVC pur transparent en lés de 2 m ou en dalles de 61 x 61 cm d'une épaisseur de 2 mm. Il est du groupe d'abrasion T qui lui confère une résistance adaptée aux fortes sollicitations dans les locaux collectifs. Il bénéficie du système de protection **iQ** avec traitement polyuréthane photoréticulé qui supprime définitivement toute métallisation et permet la restauration de surface. Ce revêtement est bactériostatique et fongistatique. Il possède une résistance au poinçonnement ≠ 0,02 mm. Il dispose d'une décision d'admission à la marque NF UPEC et son classement **U4P3E2/3C2** est certifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur x largeur (m)	:	23 x 2
Format dalles (cm)	:	61 x 61 - boîte de 14 dalles pour 5,21 m^2
Epaisseur totale (mm)	:	2,00
Groupe d'abrasion	:	T
Poids total (g/m^2)	:	2690

PERFORMANCES TECHNIQUES

Classement UPEC	:	**U4P3E2/3C2**
Certificat NF UPEC	:	**312-020.1**
Règlement marque NF UPEC	:	**NF 189**

Classification	EN 649	:	34-43
Poinçonnement rémanent	NF EN 433	:	≠ 0,02 mm (à 150 mn)
Réaction au feu	NF EN 13501-1	:	B_{fl} s1 sur support fibres ciment $A2_{fl}$ et sur support panneau de bois ≥ 19 mm
Rapport de classement		:	P502024A
Glissance (cœf.)	EN 13893	:	≥ 0,30 (DS)
Glissance	DIN 51130	:	R9
Charges électrostatiques	EN 1815	:	< 2 kV (sur ciment)
Résistance transversale	EN 1081	:	≥ 10^{10} Ω
Résistance thermique	EN 12524	:	0,01 m^2 K/W (apte au sol chauffant)
Solidité lumière	EN ISO 105-B02	:	≥ 6

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

iQ Mégalit bénéficie du système de protection **iQ** avec traitement polyuréthane photoréticulé qui facilite l'entretien journalier, évite l'application d'une émulsion et permet la restauration de surface.

DOMAINES D'UTILISATION

Locaux à affectation collective définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux, cahier 3509 (11/04).

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1.
Le support doit être plan, lisse, sec et sain.
L'enduit de ragréage autolissant doit être classé P3. La température du support et de l'atmosphère doivent être au moins égales à +12° C.
Collage à l'aide d'une émulsion acrylique préconisée par Tarkett.
Lés et dalles : pose même sens, joints soudés à chaud et complétée par une étanchéité en rives en locaux E3.

ENTRETIEN

Le système de protection **iQ** facilite l'élimination des taches et limite l'entretien journalier à un simple balayage humide avec détergent neutre, ne nécessite pas l'application d'une émulsion, et permet la restauration de surface par lustrage à sec.
Nous déconseillons l'utilisation d'abrasifs susceptibles d'altérer la qualité du traitement.
Eviter les embouts et les roulettes en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles.

Ces informations sont susceptibles d'être modifiées. **(Edition 03/2008).**

CE EN 14041:2004 — B_{fl}-s1 — DS — Fabriqué par : Tarkett AB SE-372 81 Ronneby SWEDEN — EN 649 iQ Megalit — Classification selon EN 685 — 34 — 43

Tarkett ISO 9001 QUALITY SYSTEM — Tarkett ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

Tarkett BÂTIMENT

Tarkett S.A.S. (Tarkett Batiment) - Service Information, Documentation, Echantillons
2, rue de l'Égalité, 92748 Nanterre cedex - 410 081 640 RCS Nanterre
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e.mail : infodoc@tarkett.com

www.tarkett-batiment.fr

iQ Mégalit : 3390 0208 06